



**Graphite Týn, spol. s r. o.**  
Písecká 417  
375 01 Týn nad Vltavou  
tel: +420 385 109 210  
fax: +420 385 109 213  
www.gk-graphite.cz



## Přírodní grafit

# PM 995

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Obsah uhlíku	(L-03-00)	min.	99,5 %
Popel	(L-02-00)	<	0,5 %
Vlhkost	(L-01-00)	<	0,4 %

Sítová analýza (L-05-00) max. 10 % + 0,063 mm

### BALENÍ

obal	hmotnost netto	rozměr palety	na paletě
Pytel	25 kg	Paleta 120 cm x 100 cm	750 kg

Po dohodě se zákazníkem je možné i jiné balení.

### ZNAČENÍ

Jméno produktu a výrobní šarže.