



Graphite Týn, spol. s r. o.
Písecká 417
375 01 Týn nad Vltavou
tel: +420 385 109 210
fax: +420 385 109 213
www.gk-graphite.cz



Přírodní grafit

VR 995

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Obsah uhlíku	(L-03-00)	min.	99,5 %
Popel	(L-02-00)	max.	0,5 %
Vlhkost	(L-01-00)		< 0,4 %

Sítová analýza	(L-05-00)	min. 50 % + 0,315 mm
		min. 97 % + 0,200 mm

BALENÍ

obal	hmotnost netto	rozměr palety	na paletě
papírový pytel	25 kg	120 cm x 100 cm	750 kg

Po dohodě se zákazníkem je možné i jiné balení.

ZNAČENÍ

Jméno produktu a výrobní šarže.